



**Dekoracyjne kreacje
elewacyjne**
Wytyczne wykonania

Informacje techniczne, wszelkie dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe informacje i zasady funkcjonowania. Wykonawca / klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności produktów i systemów oraz możliwość ich zastosowania dla danego obiektu. Prace uzupełniające zostały przedstawione jedynie schematycznie. Przedstawione założenia i dane muszą być skonfrontowane z danymi warunkami obiektowymi i w żadnym wypadku nie stanowią one planu działań inwestycyjnych ani montażowych. Należy bezwzględnie przestrzegać założeń i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów, opisach systemów i dopuszczeniach.

Spis treści

Dekoracyjne kreacje elewacyjne



Efekt piaskowca 4



Rdza - efekt płyt stalowych 5



Gładka powierzchnia (struk) 6

Efekt piaskowca



Wskazówki	Ten rodzaj powłoki polecany jest jako powłoka wierzchnia w systemie StoTherm Classic (aplikacja na Sto-Armierungsputz) lub w systemie StoTherm Vario na powłokę StoPrep Miral.
Etapy wykonania	<ol style="list-style-type: none">1. Nałożyć masę tynkarską StoSilco MP w kolorze białym na grubość ziarna pacą stalową.2. Nałożyć masę tynkarską StoSilco MP w kolorze 31423 na grubość ziarna pacą stalową.3. Powierzchnię wygładzić przy użyciu pacy z gąbką silikonową.4. Na mokry materiał nanieść skośnie, podłużnymi ruchami za pomocą pędzla lub packi (w zależności od oczekiwanego efektu cieniowania) materiał StoSilco MP w kolorze ciemniejszym (31441) z zachowaniem kierunku. Jednocześnie z zachowaniem kierunku rozcierać materiał gąbką do osiągnięcia zamierzonego efektu.
Produkty	StoSilco MP
Narzędzia	paca z gąbką silikonową pedzel gąbka
Odcienie	StoSilco MP biały StoSilco MP 31423 StoSilco MP 31441

Rdza - efekt płyt stalowych



Wskazówki	Ze względu na ciemny kolor, ten rodzaj powłoki polecany jest jako powłoka wierzchnia w systemie StoTherm Classic, do stosowania na Sto-Armierungsputz.
Etapy wykonania	<ol style="list-style-type: none">1. Nałożyć masę szpachlową Stolit Milano za pomocą pacy stalowej na grubość ziarna zachowując kierunek gładzenia od dołu do góry.2. Nanieść Stolit MP nie pokrywając całości powierzchni i wygładzić materiał pacą StoCalce Marmorino-Glättekelle.3. Wykonanie spoin: Lekko przyłożyć do powierzchni prosty element (poziomicę lub podobne narzędzie). Za pomocą trzpienia metalowego tępo zakończonego wyźłobić spoinę w powierzchni.4. Wykonanie powłoki finalnej/korozyjnej: Do StoColor Metallic 37833M domieszać 20% StoCryl V 450. Nanosić od góry do dołu warstwę o zróżnicowanej grubości jednocześnie wcierając materiał w nawierzchnię gąbką hydrofilową od góry do dołu.
Produkty	Stolit Milano StoColor Metallic StoCryl V 450
Narzędzia	paca StoCalce Marmorino-Glättekelle
Odcienie	Stolit Milano 37100 Stolit MP 32241 StoColor Metallic 37833M

Gładka powierzchnia (stiuk)



Wskazówki	Przygotowanie podłoża: dla uzyskania gładkiej, matowej powierzchni nanieść Sto-Faserputz i pomalować farbą StoColor Neosil. Nie polecane do stosowania w systemach ociepleń ze styropianem.
Etapy wykonania	<ol style="list-style-type: none">1. Nanieść Stolit Milano pacą StoCalce Marmorino-Glättekelle ruchami krzyżowymi.2. Nanieść j.w. drugą warstwę Stolit Milano.3. Zależnie od oczekiwanego efektu można nanieść trzecią warstwę Stolit Milano. (Przy nałożeniu 2 warstw uzyskujemy gładką, matową powierzchnię natomiast przy nałożeniu trzech warstw uzyskujemy powierzchnię miejscowo wyblyszczoną).4. Jako warstwę ochronną można nanieść ispo Fassadenschutz BS 290 (nie polecane do stosowania w systemach ociepleń ze styropianem).
Produkty	Stolit Milano ispo Fassadenschutz BS290
Narzędzia	paca StoCalce Marmorino-Glättekelle
Odcienie	System StoColor

Centra Sprzedaży:

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 7/9
tel. 52 345 20 18
fax 52 345 28 23
cs.bydgoszcz.pl@sto.com

30-740 Kraków
ul. Półnanki 29 G
tel. 12 413 66 89
fax 12 413 45 97
cs.krakow.pl@sto.com

35-205 Rzeszów
ul. Wspólna 4
tel. 17 860 03 93
fax 17 863 67 81
cs.rzeszow.pl@sto.com

41-506 Chorzów
ul. Niedźwiedziniec 18
tel. 32 790 48 53/55
fax 32 790 48 54
cs.chorzow.pl@sto.com

20-445 Lublin
ul. Zemborzycka 57E
tel. 81 748 04 35
fax 81 748 04 36
cs.lublin.pl@sto.com

70-893 Szczecin
ul. Balińskiego 23
tel. 91 432 18 50
fax 91 432 18 58
cs.szczecin.pl@sto.com

81-571 Gdynia
ul. Chwaszczyńska 172
tel. 58 629 96 07
fax 58 629 98 23
cs.gdynia.pl@sto.com

92-221 Łódź
ul. Ustronna 3/9
tel. 42 672 40 30
fax 42 670 91 41
cs.lodz.pl@sto.com

52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 20 D
tel. 71 334 93 50
fax 71 334 93 70
cs.wroclaw.pl@sto.com

Sto Sp. z o.o.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
tel. 22 511 61 00/02
fax 22 511 61 01
info.pl@sto.com
www.sto.pl

75-120 Koszalin
ul. Szczecińska 3
tel. 94 346 05 93
fax 94 346 06 02
cs.koszalin.pl@sto.com

60-479 Poznań
ul. Strzeszyńska 29
tel. 61 842 59 46
fax 61 842 59 39
cs.poznan.pl@sto.com

Doradcy Handlowi:

Białystok
tel. 605 165 132

Gorzów Wlkp.
tel. 605 165 128

Opole
tel. 603 692 529

Bielsko-Biała
tel. 603 692 511

Kalisz
tel. 605 165 147

Wałbrzych
tel. 605 165 100

Częstochowa
tel. 603 692 522

Kielce
tel. 605 165 141